



Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

Underlag...

STENKARTOTEKET

Stensort: Marmor

Handelsnamn / Annat namn: Blå Ekeberg, Finslipad

Brytande företag: Borghamnsten AB

Geokoordinater: WGS84 (lat/lon) N58° 19'23"/E15°27'50"

Tekniska egenskaper

Tryckhållfasthet (MPa): 128

Böjdraghållfasthet (MPa): 23,5

Nötningsmotstånd: 9,2

Vattenabsorption (vikt%): <0,1

Densitet (kg/m³): 2840

Utspjälkningshållfasthet (N):

Halkmotstånd:

Slaghållfasthet (J): 2,5

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Fortsättning på nästa sida.



Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

Petrografisk sammanfattning

Kvarts: 0%

Dolomit: 42%

Amfibol: 43%


Kalcit: 13%

.....:

.....:

.....:

.....:



NATUR
STEN

Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80
Fax: 044-20 96 75

Mail: info@sten.se
Hemsida: www.sten.se