



Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

Underlag...

STENKARTOTEKET

Stensort: Marmor

Handelsnamn / Annat namn: Brännlyckan, Finslipad

Brytande företag: Borghamnsten AB

Geokoordinater: WGS84 lat/lon N58° 47'01"/E15°03'25"

Tekniska egenskaper

Tryckhållfasthet (MPa): 156

Böjdraghållfasthet (MPa): 9,7

Nötningsmotstånd: 20,9

Vattenabsorption (vikt%): 0,2

Densitet (kg/m³): 2620

Utspjälkningshållfasthet (N): 2050

Halkmotstånd: torr: 43 våt: 8

Slaghållfasthet (J): 2,5

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Fortsättning på nästa sida.

Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80
Fax: 044-20 96 75

Mail: info@sten.se
Hemsida: www.sten.se

