



Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

*Underlag...*

## STENKARTOTEKET

Stensort: Marmor

Handelsnamn / Annat namn: Ekeberg Natur, Finslipad

Brytande företag: Borghamnsten AB

Geokoordinater: N58°, 19'23'' / E15° 27,27''

### *Tekniska egenskaper*

Tryckhållfasthet (MPa): 178

Böjdraghållfasthet (MPa): 13,3

Nötningsmotstånd: 18,5

Vattenabsorption (vikt%): 0,1

Densitet (kg/m<sup>3</sup>): 2860

Utspjälkningshållfasthet (N): 3600

Halkmotstånd:

Slaghållfasthet (J): 2,0

Övrig Teknisk egenskap .....

Övrig Teknisk egenskap .....

Övrig Teknisk egenskap .....

*Fortsättning på nästa sida.*

---

**Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)**  
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80  
Fax: 044-20 96 75

Mail: info@sten.se  
Hemsida: www.sten.se



Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

*Petrografisk sammanfattning*

Kvarts: 0%

Dolomit: 91%

Glimmer flogopit: 2%

Kalcit: 6%


Klorit: 1%

.....:

.....:

.....:

.....:



NATUR  
STEN

---

**Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)**  
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80  
Fax: 044-20 96 75

Mail: [info@sten.se](mailto:info@sten.se)  
Hemsida: [www.sten.se](http://www.sten.se)