



Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

Underlag...

STENKARTOTEKET

Stensort: Kalksten

Handelsnamn / Annat namn: Röd Borghamns Kalksten, Finslipad

Brytande företag: Borghamnsten AB

Geokoordinater: WGS84 (lat/lon) N58° 22'51" /E 14°41'03"

Tekniska egenskaper

Tryckhållfasthet (MPa): 172

Böjdraghållfasthet (MPa): 17,1

Nötningsmotstånd: 23,2350

Vattenabsorption (vikt%): 0,4

Densitet (kg/m³): 2680

Utspjälkningshållfasthet (N): 1900

Halkmotstånd:

Slaghållfasthet (J): 2,0

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Fortsättning på nästa sida.

Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80
Fax: 044-20 96 75

Mail: info@sten.se
Hemsida: www.sten.se



Sveriges Stenindustriförbund




Stenindustrins Forskningsinstitut AB

Petrografisk sammanfattning

Kvarts: 0%

Rödoxiderad kalcit matrix: 74%

Kalcit kristallin: 26%



NATUR
STEN

Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80
Fax: 044-20 96 75

Mail: info@sten.se
Hemsida: www.sten.se